Частное предприятие «Юнимарк-М»
Республика Беларусь, инд. 220036,
г. Минск, ул. К. Либкнехта 68, офис 1006

тел.: +375 (17) 250 45 45
МТС: (33) 685 45 45 | А1: (29) 685 45 45
www.unimark.by, e-mail: info@unimark.by

Белый глянцевый полипропилен 410005 с легкосъёмным адгезивом

Основное применение	
Временная маркировка тары, упаковки и промышленных изделий. Легкосъёмный адгезив обеспечивает бесследное удаление этикетки с большинства поверхностей. Однако нанесение на бумагу и картон, а также на стекло требует особого внимания и предварительных испытаний, т.к. в зависимости от структуры поверхности этих материалов может быть ограничена как начальная клейкость, так и возможности снятия этикетки.	
Тип материала	**полипропилен, 60 мкм**
Вспененная двуосноориентированная полипропиленовая плёнка со специальным покрытием для печати.	
Температура эксплуатации	**от -30°C до +80°C**
Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки.	
Адгезив (клеевой слой)	
Легкосъёмный акриловый адгезив общего назначения. Минимальная температура нанесения этикетки: -15°C. Соответствует нормам и директивам европейского пищевого законодательства, требованиям FDA 175.105 и рекомендациям XIV BfR (Немецкого федерального института оценки риска). Может использоваться для прямого контакта с сухими, влажными и жирными пищевыми продуктами (ограниченно, проконсультируйтесь со специалистом).	
Цвет и внешний вид	**белый, глянцевый**
Обеспечивает высокую контрастность линейных и компактных двумерных кодов и графики.	
Поверхностное покрытие	
Глянцевое покрытие для термотрансферной печати с использованием wax/resin и resin-риббонов (см. перечень рекомендованных наименований). Полученное изображение обладает стойкостью к влаге. Покрытие материала позволяет печатать с использованием всех существующих печатных технологий, включая офсет, флексопечать и шелкографию, а также холодное и горячее тиснение, даёт отличные результаты при печати с использованием УФ и водоосновных красок. Перед выбором красок и метода печати рекомендуется проводить предварительные тесты.	
Нанесение этикетки	
Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.	

UNIMARK
Кабельные и портативные принтеры
Маркировка кабеля и провода
Термотрансферные принтеры
Сканеры штрих-кода, ТДС
Этикетки для термотрансферной и лазерной печати