

Белый полуглянцевый полиимид 5295 с усиленным адгезивом**Основные свойства**

Основное применение	Промышленная этикетка, применяемая в основном в электронной промышленности, автомобилестроении и металлургии. Пригодна также для других применений, где нужна стойкость к высоким температурам.
Технологическая маркировка электронных модулей и печатных плат, подвергающихся воздействию высоких температур и агрессивных сред в процессе производства; маркировка оборудования, подвергающегося воздействию температур до 150°C (длительно) и до 300°C (кратковременно). Идентификационные этикетки для печатных плат и электронных компонентов. Гарантийные и инвентарные этикетки для электроники. Маркировка мобильных устройств. Маркировка горячих металлов.	Основные потребители: производители электронных модулей и компонентов, медицинская техника, автомобилестроение, авиационная техника, металлургические предприятия.
Тип материала	Полиимид толщиной 50 мкм
Оптимальный материал для технологической маркировки печатных плат при производстве. Отличается высокой термической и химической стойкостью. Не содержит галогенов. Соответствует отраслевым стандартам (REACH, RoHS, Halogen Free). При использовании рекомендуемых риббонов стойкость печати соответствует стандартам MIL-STD-202G, примечание 12, метод 215K, и MIL-STD-883E, примечание 4, метод 2015.13.	
Температура эксплуатации	от -40°C до +150°C (длительно) до +260°C (до 5 минут) до +300°C (до 90 секунд)
При постоянном воздействии этой температуры материал не изменяет свойств и внешнего вида. Минимальная температура нанесения этикетки составляет +10°C.	
Адгезив (клееевой слой)	Перманентный усиленный акриловый адгезив толщиной 61 мкм. Обеспечивает высокую прочность сцепления этикетки с чистыми, ровными поверхностями.
Цвет и внешний вид	Белый, полуглянцевый
Не бликует, не отсвечивает, не выцветает. Обеспечивает высокую контрастность графики и хорошую контрастность штрих-кодов.	
Поверхностное покрытие	Покрытие толщиной 11 мкм для термотрансферной печати
Специальное покрытие для термотрансферной печати. Рекомендуется использовать риббоны типа резин . Полученное изображение устойчиво к механическим воздействиям и влаге. Для лучшей контрастности рекомендуется использовать риббоны чёрного цвета. Конкретные рекомендуемые риббоны см. в таблице выбора риббонов .	
Нанесение этикетки	Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре. Максимальная адгезия достигается через 72 часа. Для предварительной очистки поверхности рекомендуется использовать изопропиловый спирт.

**UNIMARK**

Кабельные и портативные принтеры

Термотрансферные принтеры

Этикетки для термотрансферной и лазерной печати

Маркировка кабеля и провода

Сканеры штрих-кода, ТДС



Технические характеристики

Указанные данные представляют собой результаты реальных тестов

Свойства	Метод испытаний	Средние результаты
Толщина	ASTM D-1000	61 мкм
Лицевой материал		61 мкм
Адгезив		122 мкм
Общая толщина без подложки		
Сила адгезии	Polyonics 80313	
Нержавеющая сталь	Выдержка 20 минут	≥ 45 Н/100 мм
	Выдержка 24 часа	≥ 60 Н/100 мм
Клейкость	Polyonics 80155	≥ 70 г/мм
Допустимый интервал рабочих температур	Длительно	100 часов при температуре +150°C
	Рабочая температура	5 минут при температуре +260°C
	Краткосрочно	90 секунд при температуре +300°C
Срок хранения	1 год при температуре ниже +27°C и относительной влажности не выше 60%.	
№ файла UL	PGJ12.MH19503	
Риббоны, одобренные в файле UL	DNP R510 HF, Ricoh B110CR, ITW B324	

Испытания стойкости: нагрев и химикаты, оценка качества штрих-кодов

Метод испытаний	Среда	Контраст символа, класс качества	Модуляция, класс качества
Polyonics 80386	Контрольная температура +70°C, 5 минут	Не менее В	Не менее В
	Kyzen Corp Aquanox SSA, 30% водный раствор, температура 40°C - 45°C, 5 минут	Не менее В	Не менее В
	Терпеновый растворитель Re-Entry KNI 2000, температура 40°C - 45°C, 5 минут	Не менее В	Не менее В
	Расщепитель жиров Alpha Metals Inc. 2110, водный 6% раствор, температура 65°C - 70°C, 5 минут	Не менее В	Не менее В
	Изопропанол, 99%, температура 65°C - 70°C, 5 минут	Не менее В	Не менее В
	Kyzen XJN+, 30%, температура +30°C, 5 минут	Не менее В	Не менее В



UNIMARK

Кабельные и портативные принтеры Маркировка кабеля и провода
 Термотрансферные принтеры Сканеры штрих-кода, ТДС
 Этикетки для термотрансферной и лазерной печати



Испытания стойкости: стойкость к химикатам

Метод испытаний	Химикаты (жидкости)	Результаты
MIL-STD-202G, примечание 12, метод 215K, MIL-STD-883E, примечание 4, метод 2015.13	1 часть изопропилового спирта, 3 части минеральных растворителей	Без видимых изменений
	Терпеновый раствор для смычки флюса	Без видимых изменений
	Расщепитель жиров	Без видимых изменений

Примечания.

Все указанные выше значения усреднены и не должны использоваться для спецификаций.

Допустимая точность для величин адгезии и клейкости составляет 15% от указанных выше значений.

Измерение качества штрих-кодов осуществлялось с помощью верификатора Web Scan TruRemote Wide Angle согласно стандарту ISO 15415.

Соответствие нормам

RoHS (ограничение содержания вредных веществ), директива EC 2002/95/EC	Ограничения, установленные в директиве 2011/65/EU
REACH (регистрация, оценка и санкционирование использования химических веществ), директива EC 1907/2006/EC	Ограничения, установленные в директиве 1907/2006/EC, статья 7 (2)
Halogen Free – ограничение использования галогенов (IEC 61249-2-21)	Ограничения, установленные Международной электрохимической комиссией

Условия хранения

- 1) Избегайте высокой влажности и высоких температур. Идеальные условия: от +10 до +27°C, относительная влажность не выше 60%.
- 2) Следует исключить контакт с водой и химикатами.
- 3) Для увеличения срока хранения рекомендуется использовать упаковку из полиэтиленовой пленки.
- 4) Материал следует хранить вдали от источников света и тепла. Нельзя при хранении подвергать материал воздействию прямого солнечного света.
- 5) Для увеличения срока хранения следует хранить рулоны в вертикальном положении, а листы – в горизонтальном.
- 6) Избегайте любых механических воздействий на материал.

Характеристики и сведения о возможном применении, указанные в данном документе, являются лишь общим руководством к действию. Поскольку конкретные условия, в которых будет использоваться продукт, известны лишь конечному пользователю, только он может определить применимость данного материала для конкретного применения.

Предварительный нагрев маркированного продукта (например, при прохождении через печь в процессе пайки) может улучшать стойкость печати в случае использования очень агрессивных жидкостей или абразивного воздействия, хотя обычно специального нагрева не требуется.

**UNIMARK****Кабельные и портативные принтеры****Термотрансферные принтеры****Этикетки для термотрансферной и лазерной печати****Маркировка кабеля и провода****Сканеры штрих-кода, ТДС**